



fibrolith®

Natürlich Holzwolle

Fibro-Leichtbauplatte - 090

Mehrzweck-Dämmplatte, homogen,
nach DIN EN 13168
Holzwolleplatte, zementgebunden

schwerentflammbar (B-s1, d0)
nicht glimmend

Eigenschaften:

- Baubiologisch unbedenklich
- hohe Widerstandsfähigkeit
- Idealer Putzträger



Anwendungsbereich:

Wärmedämmung, Schallschutz und Brandschutz, als Putzträger im Innen- und Außenbereich, Deckenbekleidung als verlorene Schalung einbetoniert oder zur nachträglichen Befestigung. Nicht für Sichtanwendung geeignet.



Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: DI dm / WI dm / DAD dh / DEO dm

Eigenschaften:

WW EN 13168 – T1 – L1 – W1 – S1 – P1 – CS(10)100 – CL1

Platten- dicke	Wärme- leitfähigkeit λ W/(m K)	Wärme- durchlass- widerstand $m^2 K/W$	Diffusions- wider- standszahl
15	0,090	0,17	2/5
25	0,090	0,28	2/5
35	0,090	0,39	2/5
50	0,090	0,56	2/5

Artikel-Nr.	Platten- dicke mm	Standard- länge mm		Gewicht pro		Inhalt in	
		breite mm	m ² ca. kg	Palette ca. kg	Stück	m ²	
1015	15	2000	500	8	1600	200	200
1025 *	25	2000	500	10	1400	140	140
1035 *	35	2000	500	14	1400	100	100
1050 *	50	2000	500	18	1260	70	70

15	0,090	0,17	2/5
25	0,090	0,28	2/5
35	0,090	0,39	2/5
50	0,090	0,56	2/5

1015	15	2000	500	8	1600	200	200
1025 *	25	2000	500	10	1400	140	140
1035 *	35	2000	500	14	1400	100	100
1050 *	50	2000	500	18	1260	70	70

* lieferbar in 2000 x 600 mm

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit unserem Büro in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung). Mai 2015

Fibrolith Dämmstoffe GmbH
An der L83 · D-56746 Kempenich
Tel.: +49 (0) 26 55 / 95 92-0
Fax: +49 (0) 26 55 / 95 92-18
E-Mail: info@fibrolith.de

Geschäftsführer: Peter Graner, Ulrich Horn
HRB Nr. 13079 - Amtsgericht Koblenz
Sitz der Gesellschaft: Kempenich
USt-ID-Nr.: DE 811413077

Commerzbank AG
Frankfurt am Main
IBAN: DE26 5008 0000 0380 0477 00
SWIFT-BIC: DRES DE FF

www.fibrolith.de

an **etex** company